



Efecto Microcemento

Colores
& Efectos
by Osaka®



8Kg Efecto Microcemento neutro

EFECTO MICROCEMENTO

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΠΟΧΡΩΣΗ

Κατάλληλη επίστρωση για μπάνια και κουζίνες όταν εφαρμόζεται το κερί αφού στεγνώσει η επιφάνεια.

Εφαρμόστε αυτή την τεχνοτροπία και εξοικονομήστε χρόνο εφαρμόζοντας την με λίγη προσπάθεια.

Πολύ εύκολη τεχνοτροπία στην εφαρμογή.

Χρειάζεται μόνο δύο επιστρώσεις.

Γρήγορη έναρξη εργασιών.

Εύκολη εφαρμογή με ρολό και φινίρισμα με τη χρήση σπάτουλας.



Σε μια λεία επιφάνεια εφαρμόστε ένα χέρι με τη χρήση ρολού Sublime Colours λευκό και αφήστε την να στεγνώσει 8 ώρες.

🇬🇧 Apply one coat of Sublime Colours white on a smooth surface and let it dry 8 hours.

🇮🇹 Sopra una superficie liscia applicare una mano di Sublime Colours bianco e lasciare asciugare 8 ore.



Sur une surface lisse appliquer une couche de Sublime Colours blanc et laisser sécher pendant 8 heures.

Χρωματίστε την βάση Microcimento, και εφαρμόστε το προϊόν με τη χρήση ρολού. Πριν στεγνώσει η επιφάνεια με τη σπάτουλα δημιουργήστε ακανόνιστες, κορυφογραμμές που θα είναι πολύ έντονες. Αφήστε να στεγνώσει 8 ώρες.

🇬🇧 Colour the neutral base with the chosen tint. Apply the product using a roller, caress the fresh surface with a trowel or spatula irregularly, leaving not very pronounced patterns and crests that will give the vein effect in the second coat. Allow to dry 8hrs.

🇮🇹 Colorare la base neutra con il colore scelto. Applicare il prodotto a rullo, e ripassare in modo irregolare con la spatola quando è ancora fresco, disegnando onde e creste non molto pronunciate che daranno un effetto di venature nella seconda mano. Lasciare asciugare 8ore.

🇫🇷 Colorez la base neutre avec le colorant choisi. Etendez le produit à rouleau, caressez la surface fraîche à passes irrégulières de truelle ou spatule, marquant des traces et des crêtes pas trop prononcées qui donneront l'effet veines à la deuxième couche. Laissez sécher 8hrs.

Η δεύτερη στρώση εφαρμόζεται πάλι με τη χρήση ρολού, χρησιμοποιώντας λιγότερο υλικό. Με την σπάτουλα αφαιρείτε το πλεονάζον υλικό και κάνετε πιο απαλές τις κορυφογραμμές. Όσο περνάτε περισσότερο την σπάτουλα γίνονται πιο εμφανή τα νερά που δημιουργήσατε στο πρώτο χέρι.

🇬🇧 The second coat is applied by roller spreading the product much more, leaving a thin layer and while fresh, caressing the surface irregularly and removing excess product with the stainless steel trowel. The more the trowel is passed, the more the vein effect of the first coat stands out.

Polish the surface with a clean stainless steel trowel while still moist. Allow to dry 8hrs.

🇮🇹 La seconda mano a rullo si applica stendendo altro prodotto, senza caricare troppo e pettinandolo quando ancora fresco con la spatola di acciaio in forma irregolare perfezionando l'effetto. Quanto più si ripasserà, tanto più si accentueranno le venature della prima mano. Lucidare la superficie con la spatola di acciaio pulita. Lasciare asciugare 8ore.

🇫🇷 La deuxième couche à rouleau s'applique étendant le produit plus, chargeant peut, et caressant la surface fraîche utilisant la truelle inox de façon irrégulière et retirant l'excès de produit. Plus on repasse, plus on accentue l'effet veines de la première couche. Polissez la surface avec la truelle inox propre. Laissez sécher 8hrs.

Προαιρετικά, αφού περάσουν οχτώ ώρες και επιφάνεια έχει στεγνώσει, μπορεί να περαστεί η επιφάνεια με κερί **Cera Kepi** (φυσικό κερί), εφαρμόζοντας ένα λεπτό στρώμα γυαλίζοντας με ένα ύφασμα και απο μαλλί μερινός, ή με σφουγγάρι Ημισελήνου ή με το γάντι τεχνοτροπίας που έχει κοντή τρίχα.

🇬🇧 If desired the surface can be protected applying a very thin coat of Kepi Wax (natural bee's wax), or Efecto Encerado, once the stucco is perfectly dry.

🇮🇹 In alternativa, con lo stucco asciutto, si può proteggere con la Cera Kepi o Efecto Encerado.

🇫🇷 Optionnellement, une fois sèche, la surface peut être protéger appliquant une couche très fine de Sir Kepi ou Efecto Encerado.



Sublime Colours 2,5L
10-12 m2/L



Efecto Microcimento 8 kg
1,25m2/kg



Esencia 480 ml



Esencia 100 ml



Esencia 25 ml



Pigmento 250 ml



Cera Kepi 0,5L/1L/2L
30-40 m2/L



Efecto Encerado 1L
30 m2/L




Llana Estucador
Mango Madera



Llana Estucador
Mango Síntesi



Espátula
Estucador



Paleta
Estucador



Almohadilla
microporosa



Almohadilla de
lana natural



8Kg Efecto Microcimento + 100ml Esencia 527



8Kg Efecto Microcimento + 100ml Esencia 533



8Kg Efecto Microcimento + 100ml Esencia 583



8Kg Efecto Microcimento + 25ml Esencia 13



8Kg Efecto Microcimento + 25ml Esencia 14



8Kg Efecto Microcimento + 25ml Esencia 01



8Kg Efecto Microcimento + 100ml Esencia 530



8Kg Efecto Microcimento + 100ml Esencia 529



8Kg Efecto Microcimento + 25ml Esencia 12




8Kg Efecto Microcimento + 100ml Esencia 572





8kg Efecto Microcemento + 100ml Esencia 584

8Kg Efecto Microcemento + 25ml Esencia 08



8Kg Efecto Microcemento + 25ml Esencia 16



8Kg Efecto Microcemento + 100ml Esencia 584



8Kg Efecto Microcemento + 100ml Esencia 525



8Kg Efecto Microcemento + 25ml Esencia 03



8Kg Efecto Microcemento + 25ml Esencia 15



8Kg Efecto Microcemento + 100ml Esencia 539



8Kg Efecto Microcemento + 100ml Esencia 571



8Kg Efecto Microcemento + 25ml Esencia 02



8Kg Efecto Microcemento + 25ml Esencia 04



Los colores de las muestras fotográficas de este catálogo han de considerarse indicativos y pueden no corresponder de forma absoluta con la realidad.

The colours displayed are to be considered as a reference and might therefore, not correspond exactly with reality.



8kg Efecto Microcimento + 100ml Esencia 521

8Kg Efecto Microcimento + 100ml Esencia 504



8Kg Efecto Microcimento + 100ml Esencia 521



8Kg Efecto Microcimento + 100ml Esencia 582



8Kg Efecto Microcimento + 25ml Esencia 07



8Kg Efecto Microcimento + 100ml Esencia 532



8Kg Efecto Microcimento + 100ml Esencia 581



8Kg Efecto Microcimento + 25ml Esencia 11



8Kg Efecto Microcimento + 25ml Esencia 06



8Kg Efecto Microcimento + 25ml Esencia 10



8Kg Efecto Microcimento + 25ml Esencia 09





8kg Efecto Microcemento+ 250ml Pigmento Wengué

8Kg Microcemento + 250ml Pigmento Crema



8Kg Microcemento+ 250ml Pigmento Wengué



8Kg Microcemento+ 250ml Pigmento Grafito



8Kg Microcemento+ 250ml Pigmento Pistacho



8Kg Microcemento+ 250ml Pigmento Naranja




8Kg Microcemento+ 250ml Pigmento Fuego






8Kg Microcimento+ 250ml Pigmento Crema




8Kg Microcimento+ 250ml Pigmento Wengué



8Kg Microcimento+ 250ml Pigmento Fuego



8Kg Microcimento+ 250ml Pigmento Naranja



8Kg Microcimento+ 250ml Pigmento Pistacho



8Kg Microcimento+ 250ml Pigmento Grafito

www.arteosaka.gr



Arte Osaka Ελλάς Ε.Π.Ε.

Τηλέφωνο: 210 6236815

Fax: 210 6236816

Κινητό: 6979807980 - Τσοτόγλου Γιάννης

Email: Πληροφορίες: info@arteosaka.gr, Πωλήσεις: sales@arteosaka.gr

Arte Osaka S.A. www.osaka.es - www.arteosaka.com

